

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[**IG 02 - NOTE INFORMATIVE M+**](#)

**TABULA**

Collezione di parquet tre strati, costituiti da uno strato a vista in legno Rovere, uno di bilanciamento centrale in listellare e uno strato di controbilanciamento entrambi in legno poplar.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODOTTO	LARGHEZZA	LUNGHEZZA*	SPESORE TOTALE	STRATO A VISTA	STRATO DI SUPPORTO	TECNICA DI POSA	PESO
Tabula 190	190 mm	1600 e 1900 mm	15,0 mm	3,5 mm	listellare e controbilanciamento in poplar	incollata/ flottante/ inchiodata	8,0 Kg/m ²

* I prodotti vengono forniti in un'unica lunghezza o in lunghezze assortite, secondo le disponibilità.

La fornitura può comprendere, per una quota fino al 20% del totale, lunghezze inferiori a quelle indicate comprese fra 800, 1000 e 1200 mm.

Per verificare la disponibilità delle varie versioni consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie M+ rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno - Elementi multistrato con incastro".

ALTRE CARATTERISTICHE

INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i>
PROFILO	Incastri a maschio e femmina sui 4 lati Bisellatura sui 4 lati

LEGNI

SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Rovere	Foreste europee ed asiatiche	Elevata

SELEZIONE

Venatura mista e naturale disomogeneità di tono di colore; marcata e diffusa presenza di fessurazioni stuccate o aperte, così come di nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente e di segni tipici della specie legnosa.

CARATTERISTICHE DELLE SELEZIONI

(secondo i requisiti dettati dalla norma EN13489 - Elementi multistrato con incastro – *Classe libera*)

CARATTERISTICA	TABULA
Alburno sano	Non consentito
Nodi (sani, aderenti, marci)	Consentiti se diametro < 60 mm
Alterazione di colore gialla	Consentito
Cretti (setolature)	Consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita
Deviazione della fibratura	Consentita, nessuna limitazione
Cuore sano	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, etc.)	Consentita
Tracce dei listelli	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita

Parti non visibili: tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet

Nei processi di produzione e controllo le dimensioni delle caratteristiche sopra descritte vengono valutate dall'occhio di operatori specializzati, senza ausilio di strumentazioni di misura. Ciò comporta che le dimensioni riportate debbano essere necessariamente intese con le dovute tolleranze.

FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione M+ Tabula sono disponibili con la seguente finitura:

- Oleonature

e con i seguenti trattamenti superficiali:

- Raku
- Vintage

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sulle lavorazioni di superficie consultare l'apposita scheda:

[FP 02 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE M+](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione M+ può essere incollata, flottante o chiodata come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[DL 02 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA M+](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione M+ necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[**CM 02 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE M+**](#)



CERTIFICAZIONI



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione M+ rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese su emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti M+ Linea e Tabula che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A, una delle più restrittive tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione M+ rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).



FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE

La finitura Oleonature è certificata Antibatterica dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.

MADE IN

I prodotti della collezione M+ Tabula sono Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

I prodotti della collezione M+ Tabula 190, in tutte le colorazioni presenti a listino, rispondono alla classe di reazione al fuoco Dfl-s1 secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE.

VOCE DI CAPITOLATO TABULA

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante ...⁽¹⁾... di un pavimento in legno costituito da elementi a tre strati di spessore totale 15 mm, larghezza 190 mm e lunghezza 1600 e 1900 mm (tipo M+ Tabula 190 della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con plancia unica nella specie legnosa Rovere, dovrà avere uno spessore di 3,5 mm ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere evidenziato da una leggera bisellatura.

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda venatura mista e naturale disomogeneità di tono di colore; marcata e diffusa presenza di fessurazioni stuccate o aperte, così come di nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente e di segni tipici della specie legnosa.

Lo strato di supporto dovrà essere costituito da uno strato intermedio in legno listellare e da uno strato di controbilanciamento entrambi in legno poplar.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle completamente prive di solventi, di formaldeide e di pentaclorofenolo, rispondenti ai requisiti della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie spazzolata e piallata, dovrà essere costituita da prodotti a base di oli naturali essiccativi, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto opaco (tipo finitura Oleonature della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biociti integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

⁽¹⁾

incollaggio omogeneo al sottofondo

posa flottante

posa inchiodata

TS 08 – Luglio 2023